



**COTTOANTIQUA**

## **COTTO FATTO A MANO ISTRUZIONI PER LA POSA IN OPERA DEI PAVIMENTI**

Affinché il risultato finale sia esteticamente ineccepibile, Cotto Antiqua ricorda ad ogni professionista alcune regole fondamentali per la buona esecuzione dei lavori di posa in opera dei pavimenti in cotto fatto a mano.

1. Effettuare la posa dopo almeno 28 giorni dal completamento del massetto (tempi tecnici canonici per la totale essiccazione del cemento) onde evitare la possibile insorgenza di microfessurazioni nel pavimento.
2. Accertarsi che il massetto sia perfettamente liscio, planare e livellato prima di iniziare l'installazione.
3. Selezionare i mattoni prelevandoli contemporaneamente da più pacchi e distribuirli sull'area da pavimentare cercando di ottenere una miscelazione omogenea dei colori e delle stonalizzazioni.
4. Applicare la colla sia sul massetto sia sul fondo dei mattoni tenendo conto delle naturali difformità di spessore di questi ultimi.
5. Allettare i mattoni a terra e colpirli delicatamente con un'apposita mazzetta in gomma per favorirne il giusto assestamento, testarne la perfetta integrità e compensare eventuali dislivelli del formato scelto.
6. Realizzare lo schema di posa evitando l'uso di guide a crocino.
7. Ultimata la posa, dopo circa 2 giorni stendere su tutto il pavimento un prodotto idrorepellente non tonalizzante per contrastare l'assorbimento di stucco nel mattone.
8. Sigillare i mattoni con uno stucco cromaticamente in tinta con la superficie del pavimento e di granulometria consigliata dalla ditta fornitrice (in base all'ampiezza delle fughe).
9. Colare manualmente con dispositivo a beccuccio il sigillante all'interno delle fughe fino a riempimento delle fessure.
10. Durante la stuccatura rimuovere progressivamente gli eccessi di sigillante bagnando costantemente il pavimento con acqua pulita.
11. Al termine dei lavori pulire accuratamente il pavimento con detergente neutro e lasciare ad asciugare le stuccature per almeno 3 giorni.
12. Concluso il ciclo di asciugatura, procedere con il trattamento ove richiesto.